

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 59-230639

(43)Date of publication of application : 25.12.1984

(51)Int.Cl.

B01J 23/89

B01D 53/36

B01J 35/04

(21)Application number : 58-105738

(71)Applicant : NIPPON SHOKUBAI KAGAKU
KOGYO CO LTD

(22)Date of filing : 15.06.1983

(72)Inventor : ONO TETSUTSUGU
ICHIHARA SHOICHI
OHATA TOMOHISA
TERUI SADAÔ

(54) PREPARATION OF HONEYCOMB CATALYST FOR PURIFYING EXHAUST GAS

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a catalyst composition showing high purifying capacity, by a method wherein Ce, Zr, iron, if necessary, Nd and, further, platinum are added to and mixed in activated alumina in an aqueous solution form and, after drying and baking, the impregnated alumina is dispersed in an aqueous medium to be supported by a honeycomb carrier.

CONSTITUTION: At least one element selected from a group consisting of Ce, Zr, iron and Ni, if necessary, at least one element selected from a group consisting of Nd, La and Pr and further, at least one element selected from a group consisting of platinum, Pd and Ph are added to and mixed in activated alumina in a form of an aqueous solution or dispersion of a soluble compound or an easily dispersible compound while the resulting mixture is dried and baked. The obtained catalyst composition is dispersed in an aqueous medium and the formed dispersion is supported by a honeycomb carrier having an integral structure. By this method, a catalyst composition showing stable high purifying capacity three components of CO, HC and NO_x in a wide range of an air-fuel ratio under a high temp. of 800° C or more is obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—230639

⑪ Int. Cl.³

B 01 J 23/89

B 01 D 53/36

B 01 J 35/04

識別記号

1 0 4

庁内整理番号

6674—4G

A 8314—4D

7624—4G

⑬ 公開 昭和59年(1984)12月25日

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 8 頁)

⑭ 排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法

⑮ 特 願 昭58—105738

⑯ 出 願 昭58(1983)6月15日

⑰ 発 明 者 小野哲嗣
尼崎市東園田町4丁目153の1

⑱ 発 明 者 市原昭一
豊中市新千里東町2丁目6番A
41—202

⑲ 発 明 者 大幡知久
吹田市山田西2丁目9番A—3
—208

⑳ 発 明 者 照井定男
大阪市東淀川区大道南2丁目3
—8

㉑ 出 願 人 日本触媒化学工業株式会社
大阪市東区高麗橋5丁目1番地

㉒ 代 理 人 山口剛男

明 細 書

1. 発明の名称

排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法

2. 特許請求の範囲

- (1) 活性アルミナにセリウムとジルコニウムと、鉄およびニッケルよりなる群から選ばれた少なくとも1種と、さらに必要によりネオジム、ランタンおよびプラセオジムよりなる群から選ばれた少なくとも1種およびさらに白金、パラジウムおよびロジウムよりなる群から選ばれた少なくとも1種を可溶性化合物または水易分散性化合物の水溶液または水性分散液の形で添加混合し、乾燥し焼成したのちえられた触媒組成物を水性媒体中に分散せしめ、これを一体構造を有するハニカム担体に担持処理せしめることを特徴とする排ガス中の炭化水素、一酸化炭素および窒素酸化物同時浄化用高温耐熱性排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法。

- (2) 触媒1リットル当り、セリウム酸化物が CeO_2 として5～30g、ジルコニウム酸化物が ZrO_2 として1～8g、鉄酸化物が Fe_2O_3 として0～10g、ニッケル酸化物が NiO として0～10g (ただし $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{NiO}$ として0.5～15g)、ネオジム酸化物が Nd_2O_3 として0～10g、ランタン酸化物が La_2O_3 として0～10g、プラセオジム酸化物が Pr_6O_{11} として0～10g そして活性アルミナが Al_2O_3 として50～200g、さらに白金、パラジウムおよびロジウムからなる白金族元素のうち少なくとも1種が金属として0.01～10gの範囲それぞれ担持せしめられてなることを特徴とする特許請求の範囲(1)記載の方法。

- (3) セリウム酸化物含量がジルコニウムと鉄とニッケルの各酸化物の合計量より多いことを特徴とする特許請求の範囲(1)または(2)記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法に関するものである。詳しく述べると排気ガス中に含まれる有害成分である炭化水素（以下HCとする）、一酸化炭素（以下COとする）および窒素酸化物（以下NO_xとする）を除去するためのハニカム触媒の製法に関するものであり、さらに詳しく述べると本発明は、内燃機関が空気対燃料比の化学量論的当量点近辺で燃焼せしめられて運転される際、安定してその排ガス中のHC、COおよびNO_xを同時に、実質的に無害化でき、かつ800℃以上の高温に曝されても劣化が少ない排気ガス浄化用高温耐久型モノリス触媒の製法に関するものである。

内燃機関の排気ガス中のHC、COおよびNO_x成分を1個の触媒コンバーターで同時除去するための触媒、いわゆる三元触媒は53年規制対策車の一部に装着され、最近では燃費改良対策のためあつて、三元触媒装

着率が増加している。この場合触媒の装着位置は床下が多く、他にエンジンのマニホールド直下に装着するケースもある。

この三元触媒コンバーターを装備したエンジンは化学量論的な空燃比(A/F)近辺で運転された時、上記3成分を最も効果的に浄化した排ガスを排出するが、さらに三元触媒をより効果的に作用させるため、燃料を噴射ポンプで一定A/Fを保つように供給する電子制御燃料噴射装置の他に、ベンチュリー化器を用いて空燃比を制御する方式を採用する。しかし制御方式によつてはA/Fが化学量論的な当量点からかなり広いA/F範囲に触媒が曝される場合があり、また加減速等の急激な運転の変化の場合にはハニカム触媒の温度急上昇による焼融を防止するため、燃料供給が一部または全部カットされ、大巾にリーン界域にさらされる場合もある。

すなわち、三元触媒は常に理想的なA/F運転時の排ガスに曝されるわけではなく、この様な条件下で触媒が高温に曝される場合には触媒中に含ま

れる成分特にロジウムと白金は熱的劣化を受け易い。従つて広いA/F運転条件下でも安定した浄化性能を示し、劣化の少ない三元触媒が望まれることになる。また床下付近に搭載される三元触媒に関しては温度がエンジン位置搭載と比べて相対的に低いため触媒容量を大きくしたり、貴金属担持量を増やす等して性能を上げる必要がありコスト高になる欠点がある。

そこでエンジン直下の高い温度域で三元触媒が使用できれば反応速度が高いため触媒容量がコンパクトにできる利点がありコスト的に有利である。従つて800～1,000℃の高温で劣化せず安定して使用できる三元触媒が望まれていた。

本発明は800℃以上の高温下A/Fの広い範囲で安定して高いCO、HCおよびNO_x成分の浄化性能を示す触媒組成物を提供し、かつ、その製造方法を提供することを目的とする。

本発明は従つて以下の如く特定することができるものである。

(1) 活性アルミナにセリウムとジルコニウムと、

鉄およびニッケルよりなる群から選ばれた少なくとも1種と、さらに必要によりネオジム、ランタンおよびプラセオジムよりなる群から選ばれた少なくとも1種およびさらに白金、パラジウムおよびロジウムよりなる群から選ばれた少なくとも1種を可溶性化合物または水易分散性化合物の水溶液または水性分散液の形で添加混合し、乾燥し焼成したのちえられた触媒組成物を水性媒体中に分散せしめ、これを一体構造を有するハニカム担体に担持処理せしめることを特徴とする排ガス中の炭化水素、一酸化炭素および窒素酸化物同時浄化用高温耐熱性排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法。

(2) 触媒1リットル当りセリウム酸化物がCeO₂として5～30g、ジルコニウム酸化物がZrO₂として1～8g、鉄酸化物がFe₂O₃として0～10g、ニッケル酸化物がNiOとして0～10g（ただしFe₂O₃+NiOとして0.5～1.5g）、ネオジム酸化物がNd₂O₃として0～10g、ランタン酸化物がLaOとして0～

10g、プラセオジウム酸化物が Pr_6O_{11} として0~10gそして活性アルミナが Al_2O_3 として50~200g、さらに白金、パラジウムおよびロジウムからなる白金族元素のうち少なくとも1種が金属として0.01~10gの範囲それぞれ担持せしめられてなることを特徴とする上記(1)記載の方法。

- (3) セリウム酸化物含量がジルコニウムと鉄とニッケルの各酸化物の合計含量より多いことを特徴とする上記(1)または(2)記載の方法。

本発明において使用される一体構造を有するハニカム担体としては通常セラミックハニカム担体と称されるものであればよく、とくにコーゼライト、ムライト、 α -アルミナ、ジルコニア、チタニア、リン酸チタン、アルミニウムチタネート、ベタライト、スボジユメン、アルミノ・シリケート、珪酸マグネシウムなどを材料とするハニカム担体が好ましく、中でもコーゼライト質のものが特に内燃機関用として好ましい。その他ステン

ジルコニル、水酸化ジルコニル、酸化ジルコニウムが好ましく用いられる。

鉄源としては硝酸鉄、水酸化鉄、酸化鉄、飽和鉄、修酸鉄アンモニウムが好ましく用いられる。

ニッケル源としては硝酸ニッケル、酢酸ニッケル、炭酸ニッケル、水酸化ニッケル、酸化ニッケルが好ましく用いられる。

また本発明において必要により用いられるネオジム、ランタン、プラセオジウム源としては、いずれも、硝酸塩、酢酸塩、蓚酸塩、炭酸塩、水酸化物、酸化物の形が好ましい。

本発明に使用するセリウム、ジルコニウムおよび鉄および/またはニッケルの含量は完成触媒1g当たりセリア(CeO_2)として5~30g、ジルコニア(ZrO_2)として1~8g、酸化鉄(Fe_2O_3)として0~10g、酸化ニッケル(NiO)として0~10g、(ただし $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{NiO}$ として0.5~15g)の範囲であり、また必要に応じて使用されるネオジミア(Nd_2O_3)、ランタナ(La_2O_3)、プラセオジミア(Pr_6O_{11})は各々0~10g、と

レス製またはフェクラロイなどの酸化抵抗性の耐熱金属を用いて一体構造体としたものも使用される。これらモノリス担体は、押出成型法や、シート状素子を巻き固める方法で製造されたもので、そのガス通過口(セル形状)も6角、4角、3角さらにコルゲーション型のいずれでも採用しうる。セル密度(セル数/単位断面積)は150~600セル/ inch^2 であれば十分に使用可能で好結果を与える。

本発明において用いる活性アルミナとしては比表面積50~180 m^2/g の活性アルミナが好ましく、その結晶形として γ 、 δ 、 θ 、 κ 、 ϵ 、 η となりうるものが使用可能である。これらのうち特に好ましいアルミナは比表面積70~160 m^2/g の γ および δ 形の活性アルミナであり、完成触媒1g当たり50~200gの間の量で担持される。

セリウム源としては硝酸セリウム、酢酸セリウム、蓚酸セリウム、炭酸セリウム、水酸化セリウム、酸化セリウムが好ましく用いられる。

ジルコニウム源としては硝酸ジルコニル、酢酸

くに合計で0~15gの範囲であり、更に CeO_2 含量は ZrO_2 、 Fe_2O_3 、 NiO の総計の含量より多いことが好ましい。

本発明にかかる触媒は、とくにその触媒性能を高水準にえるために上記の元素と白金族元素即ち、白金、パラジウム、ロジウムとを次の方法にて調整した製造方法で作ることが必要である。すなわち、

- (1) 一体構造を有するハニカム担体に、活性アルミナにセリウム、ジルコニウムおよび鉄および/またはニッケルおよび必要によりネオジム、ランタン、プラセオジウム、さらに白金族金属の可溶性塩または微粉末状水酸化物、酸化物等の水溶液または水性分散液を添加混合し、乾燥、焼成して後、水性媒体を加えてスラリー化したものを担持させ、次いで乾燥あるいは必要により焼成して完成触媒とするか、または
- (2) 一体構造を有するハニカム担体に、活性アルミナにセリウム、ジルコニウム、および鉄および/またはニッケルおよび必要によりネオジム、ランタン、プラセオジウムの可溶性塩または微粉

末状水酸化物、酸化物等の水溶液または水性分散液を添加混合し、乾燥、焼成して固定化した後、さらに白金族金属の可溶性塩の水溶液を混合し、乾燥焼成または水素／酸素気流中で還元焼成した後、水性媒体を加えてスラリー化したものを担持させ、次いで乾燥あるいは必要により焼成して完成触媒とする。

これらの製造方法において乾燥は200℃以下、好ましくは100～180℃で、焼成は200～900℃、好ましくは400～800℃の間で行う。

本発明において、活性アルミナ、ジルコニウム、および鉄および／またはニッケルおよび必要によりネオジム、ランタン、プラセオジムを前記の範囲で使用し、かつ前記の製造方法で触媒を製造することが必要であるが、その理由としては、もともと前記元素の使用が三元触媒として主として広いA/F範囲で高活性を示し、A/Fの当量点近辺で高いCO、HC、NO_xの浄化性能を示し、高温における劣化を少なくさせているものの、前記方

法により製造することにより、ハニカム担体に全ての触媒元素が均一に分散され、特に白金族金属が均一に分散担持されるため、より一層劣化が少く、高活性を維持せしめることができるからである。

それに対し従来通常実施されている製造方法たとえばアルミナ等を担持し、次いで白金族金属を担持して完成触媒とする方法やアルミナ等の水性媒体のスラリー中に白金族金属の水溶性化合物を添加する方法においては完成触媒中の白金族金属が触媒担持層の表層に分布したり、白金族金属が例えば乾燥工程で移動したりするため触媒中の白金族金属の分散が均一になり難く高温で使用するに劣化しやすいことが知見された。

以下実施例にて本発明を更に詳細に説明する。

実施例 1

市販コーゼライト質ハニカム担体(エヌ・コア社製)を用いて触媒を調製した。ハニカム担体は断面で1インチ平方当たり300個のガス流通セルを有し、外径33mm、長さ76mmの円筒状に切

つたもので約65mlの体積を有していた。

硝酸第一セリウム[Ce(NO₃)₃・6H₂O] 106.7g、硝酸ジルコニル[ZrO(NO₃)₂・2H₂O] 41.7g、硝酸第二鉄[Fe(NO₃)₃・9H₂O] 38.9g、塩化パラジウム[PdCl₂・2H₂O] 10.52g、塩化ロジウム[RhCl₃・3H₂O] 1.34gを純水450gに加えて調製した水溶液と活性アルミナ(表面積100m²/gを有する)500gを十分に混合し、130℃で3時間乾燥した後、600℃で2時間焼成した。

上記のようにして得られた触媒成分含有アルミナを水中に分散してスラリーを調製し、前記ハニカム担体をこのスラリー中に1分間浸漬し、その後スラリーより引き上げ、セル内の過剰スラリーを圧縮空気ブローしてつまりをなくし、次いで130℃で3時間乾燥して完成触媒を得た。

この触媒1リットルあたりAl₂O₃ 130g、CeO₂ 11g、ZrO₂ 5g、Fe₂O₃ 2g、Pd 1.364g、Rh 0.136gが担持されていた。

実施例 2～4

実施例1におけるのと同様な手法で完成触媒を調製した。但し、触媒組成を第1表に示すように変化させた。

第1表 触媒1リットルあたり担持量 (g/L)

	Al ₂ O ₃	CeO ₂	ZrO ₂	Fe ₂ O ₃	他	Pd	Rh
実施例1	130	11	5	2	—	1.364	0.136
2	130	20	4	3	—	1.364	0.136
3	160	13	5	2	—	1.364	0.136
4	90	8	3	1	—	1.364	0.136

実施例 5-1

実施例1におけるのと同様な手法で硝酸ネオジム[Nd(NO₃)₃・6H₂O]を水溶液に加え、完成触媒を調製した。即ち硝酸第一セリウム157.6g、硝酸ジルコニル18.1g、硝酸第二鉄84.3g、硝酸ネオジム54.3g、塩化パラジウム11.40g、塩化ロジウム1.45gを純水450gに加えて調

製した水溶液と活性アルミナ500gを混合し、130℃で3時間乾燥後、600℃で2時間焼成して得られた触媒成分含有アルミナを使用して、実施例1におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。

この触媒1リットルあたり、 Al_2O_3 120g、 CeO_2 15g、 ZrO_2 2g、 Fe_2O_3 4g、 Nd_2O_3 5g、Pd 1.364g、Rh 0.136gが担持されていた。

実施例 5-2

実施例5-1におけるのと同様な手法で完成触媒を調製した。但し、硝酸ネオジムの代わりに硝酸ランタン[$La(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$]を使用した。

触媒1リットルあたり Al_2O_3 120g、 CeO_2 15g、 ZrO_2 2g、 Fe_2O_3 4g、 La_2O_3 5g、Pd 1.364g、Rh 0.136gが担持されていた。

実施例 5-3

実施例5-1におけるのと同様な手法で完成触媒を調製した。但し、硝酸ネオジムの代わりに硝酸プラセオジウム[$Pr(NO_3)_3 \cdot 6H_2O$]を使

用した。

触媒1リットルあたり、 Al_2O_3 120g、 CeO_2 15g、 ZrO_2 2g、 Fe_2O_3 4g、 Pr_2O_3 5g、Pd 1.364g、Rh 0.136gが担持されていた。

実施例 6

実施例1におけるのと同様な手法で硝酸ニッケル[$Ni(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$]を水溶液に加え、完成触媒を調製した。即ち、硝酸第1セリウム106.7g、硝酸ジルコニル41.7g、硝酸第二鉄38.9g、硝酸ニッケル36.3g、塩化パラジウム10.52g、塩化ロジウム1.34gを純水450gに加えて調製した水溶液と活性アルミナ500gを十分に混合し、130℃で3時間乾燥後、600℃で2時間焼成して触媒成分含有アルミナを得た。このアルミナを用い、実施例1におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。

この触媒1リットルあたり、 Al_2O_3 130g、 CeO_2 11g、 ZrO_2 5g、 Fe_2O_3 2g、 NiO 2g、Pd 1.364g、Rh 0.136gが担持されていた。

実施例 7

ジルコニルの原料として酢酸ジルコニル水溶液(200g/l)、鉄の原料として酢酸第二鉄[$Fe(CH_3COO)_3 \cdot 4H_2O$]を使用した以外は実施例1におけるのと同様の方法で完成触媒を調製した。

実施例 8

セリウムの原料として酢酸セリウム[$Ce(CH_3COO)_3$]を使用した以外は実施例1におけるのと同様の方法で完成触媒を調製した。

実施例 9

実施例1におけるのと同様な手法で完成触媒を調製した。但し鉄源として、硝酸第二鉄の代わりに酸化第二鉄(Fe_2O_3)を用いた。

即ち、硝酸第1セリウム106.7g、硝酸ジルコニル41.7g、塩化パラジウム8.90g、塩化ロジウム3.41gを純水450gに加えて調製した水溶液と酸化第二鉄7.7gおよび活性アルミナ500gを十分に混合し、130℃で3時間乾燥後、600℃で2時間焼成して触媒成分含有アル

ミナを得た。このアルミナを用い実施例1におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。

この触媒1リットルあたり、 Al_2O_3 130g、 CeO_2 11g、 ZrO_2 5g、 Fe_2O_3 2g、Pd 1.364g、Rh 0.136gが担持されていた。

実施例 10

パラジウムの原料として硝酸パラジウム硝酸水溶液(濃度Pd100g/l)、ロジウムの原料として硝酸ロジウム[$Rh(NO_3)_3 \cdot 2H_2O$]を使用した以外は実施例1におけるのと同様の方法で完成触媒を調製した。

実施例 11

硝酸第1セリウム106.7g、硝酸ジルコニル41.7g、硝酸第二鉄38.9g、塩化白金酸[$H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$]13.93g、塩化ロジウム1.34gを純水450gに溶解した水溶液と活性アルミナ500gを十分に混合し、130℃で3時間乾燥した後で600℃で2時間焼成して得られた触媒成分含有アルミナを使用して、実施例1におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。

この触媒 1 リットルあたり Al_2O_3 130 g、 CeO_2 11 g、 ZrO_2 5 g、 Fe_2O_3 2 g、Pt 1.364 g、Rh 0.136 g が担持されていた。

実施例 12 および 13

実施例 11 におけるのと同様な手法で触媒を調製した。但し、触媒組成第 2 表に示すように変化した。

実施例 14

実施例 1 におけるのと同様な手法で完成触媒を調製した。但し、触媒成分含有アルミナ調製方法を以下のように行つた。

硝酸第一セリウム 106.7 g、硝酸ジルコニル 41.7 g、硝酸第二鉄 38.9 g を純水 450 g に加えて調製した水溶液と活性アルミナ 500 g と十分に混合し、130℃で3時間乾燥した後、700℃で2時間焼成して得られた Ce、Zr、Fe を含むアルミナに塩化パラジウム 10.52 g、塩化ロジウム 1.34 g を純水 450 g に加えて調製した水溶液とを十分に混合し、130℃で3時間乾燥した後、600℃で2時間焼成した。

第 2 表	触媒 1 リットルあたり担持量 (g/L)	触媒 1 リットルあたり担持量 (g/L)					
		Al_2O_3	CeO_2	ZrO_2	Fe_2O_3	他	
実施例 5-1		120	15	2	4	Nd_2O_3 5g	Pd 1.364
5-2		120	15	2	4	La_2O_3 5g	Pt 1.364
5-3		120	15	2	4	Pr_6O_{11} 5g	Rh 0.136
6		130	11	5	2	NiO 2g	Pd 1.364
7		130	11	5	2		Pt 1.364
8		130	11	5	2		Rh 0.136
9		130	11	5	2		Pd 1.364
10		130	11	5	2		Pt 1.364
11		130	11	5	2		Rh 0.136
12		130	20	4	3		Pd 1.364
13		120	15	2	4	Nd_2O_3 5g	Pt 1.364
14		130	11	5	2		Rh 0.136

上記のようにして得られた触媒成分含有アルミナを使用し、実施例 1 におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。

この触媒 1 リットルあたり、 Al_2O_3 130 g、 CeO_2 11 g、 ZrO_2 5 g、 Fe_2O_3 2 g、Pd 1.364 g、Rh 0.136 g が担持されていた。

比較例 1

実施例 1 におけるのと同様の市販コーージェライト担体を用いて触媒を調製した。

活性アルミナを水性媒体に分散させスラリーを調製し、ハニカム担体をこのスラリーに1分間浸漬し、その後スラリーより引き上げ、セル内の過剰スラリーを圧縮空気ブローしてつまりをなくし、次いで130℃で3時間乾燥後、700℃で2時間焼成した。担持アルミナ量は触媒 1 リットルあたり 130 g であつた。

上記のようにして得られたアルミナ被膜の形成された担体を硝酸第一セリウム、硝酸ジルコニル、硝酸第二鉄の混合水溶液に浸漬して、130℃で3時間乾燥後、600℃で2時間焼成した。

その後、上記処理した担体を塩化白金酸水溶液に浸漬し、130℃で3時間乾燥後500℃で2時間焼成した。次いで塩化ロジウム水溶液に浸漬し、130℃で3時間乾燥後500℃で2時間焼成して完成触媒を得た。

この触媒 1 リットルあたり、 Al_2O_3 130 g、

CeO₂ 1.1 g、ZrO₂ 5 g、Fe₂O₃ 2 g、Pd 1.364 g、Rh 0.136 gが担持されていた。

比較例 2

実施例1におけるのと同様の市販コージエライド担体を用いて触媒を調製した。

硝酸第一セリウム194.0 g、硝酸ジルコニル33.4 g、硝酸第二鉄58.4 gを純水450 gに加えて調製した水溶液と活性アルミナ500 gを十分に混合し、130℃で3時間乾燥後600℃で2時間焼成して得られた、Ce、Zr、Feを含有するアルミナと水性媒体でスラリーを調製し、ハニカム担体をこのスラリーに1分間浸漬し、その後スラリーより引き上げセル内の過剰のスラリーを圧縮空気ですくって取り除き、次いで130℃で3時間乾燥後700℃で1時間焼成した。

上記のようにして得られたCe、Zr、Feを含有するアルミナ被膜の形成された担体を塩化白金酸水溶液に浸漬し、130℃で3時間乾燥後500℃で2時間焼成した。次いで塩化ロジウム溶液に

浸漬し、130℃で3時間乾燥後500℃で2時間焼成して完成触媒を得た。

この触媒1リットルあたりAl₂O₃ 130 g、CeO₂ 20 g、ZrO₂ 4 g、Fe₂O₃ 3 g、Pd 1.364 g、Rh 0.136 gが担持されていた。

比較例 3～5

比較例2におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。但し、触媒組成を第3表に示すように変化した。

第3表 触媒1リットルあたり担持量 (g/L)

	Al ₂ O ₃	CeO ₂	ZrO ₂	Fe ₂ O ₃	他	Pd	Rh
比較例1	130	11	5	2	—	1.364	0.136
2	130	20	4	3	—	1.364	0.136
3	130	11	—	2	—	1.364	0.136
4	130	11	6	—	—	1.364	0.136
5	120	10	—	—	Nd ₂ O ₃ 10 g	1.364	0.136

比較例 6

比較例1におけるのと同様な手法で完成触媒を得た。但し触媒組成を第4表に示すように変化した。

第4表 触媒1リットルあたり担持量 (g/L)

	Al ₂ O ₃	CeO ₂	ZrO ₂	Fe ₂ O ₃	他	Pt	Rh
比較例6	100	4	5	4	—	1.364	0.136

実施例 15

実施例1から14までの触媒と比較例1から6までの各触媒の高温耐久性を評価するために、以下に示す耐久走行を行つたあと、三元反応活性を調べた。

市販の電子制御方式のエンジン(8気筒4400cc)を使用し、定常運転(回転数3000rpm)60秒間、減速(最低回転数1800rpm、減速時には燃料がカットされ、大過剰の酸素雰囲気になる。)7秒間という周期のモード運転を行い、入口温度810℃、SV350.000hr⁻¹と

いう条件で、マルチコンバーターにつめられた触媒を50時間エージングした。

三元反応活性の評価は、エンジン排ガスを用いてA/F振動法によつて行つた。使用したエンジンは4気筒1800ccで、A/Fを14.1から15.1の間を0.1間隔で、CO、HC、NOの浄化率を測定した。各測定A/F値においては、1秒周期でA/Fを±0.5振動させた。また測定温度は入口400℃、SVは90.000hr⁻¹であつた。

上記のようにして測定した値を横軸にA/F、縦軸に浄化率をとつてプロットして三元特性曲線を作成し、CO、NO浄化率曲線の交点(クロス・オーバー・ポイントと呼ぶ)の浄化率と、その交点のA/F値におけるHC浄化率と、CO、NO両方とも浄化率80%以上を示すA/Fの範囲(80%ウィンドウと呼ぶ)とを求めて、触媒の高温耐久性を評価した。

評価結果を第5表に示したが、本発明触媒は比較例に比べCOとNO浄化率曲線の交点(クロス・オーバー・ポイントと呼ぶ)が高く、80%ウ

インドウも広く高温耐久性にすぐれていた。

第 5 表 エンジン評価結果

No.	クロス・オーバー・ポイント			80% ウインドウ巾
	A/F	浄化率(%)	H C 浄化率	
実施例1	14.56	89	96	0.19
2	14.55	88	96	0.17
3	14.55	91	94	0.20
4	14.54	86	91	0.14
5-1	14.53	89	94	0.18
5-2	14.54	88	93	0.17
5-3	14.54	87	93	0.15
6	14.55	86	90	0.14
7	14.54	88	95	0.19
8	14.56	90	96	0.20
9	14.56	87	95	0.18
10	14.55	88	96	0.19
11	14.55	87	93	0.17
12	14.54	88	94	0.18
13	14.55	90	94	0.20
14	14.55	87	95	0.17
比較例1	14.55	70	93	存在せず
2	14.54	75	94	“
3	14.56	71	90	“
4	14.50	66	89	“
5	14.54	76	92	“
6	14.56	71	91	“

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和58年特許願第105738号(特開昭59-230639号、昭和59年12月25日発行 公開特許公報59-2307号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 2 (1)

Int. Cl. 4	識別記号	庁内整理番号
B01J 23/89	104	6674-4G
B01D 53/36		A-8516-4D
B01J 35/04		7059-4G

手 続 補 正 書

(特許法第17条の2の規定による手続補正)

昭和60年 9 月 4 日

特許庁長官 宇賀道郎 殿

1. 事件の表示

昭和58年特許願第105738号

2. 発明の名称

排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法

3. 補正をする者

事件との関係 本人

大阪府大阪市東区高麗橋5丁目1番地

(462) 日本触媒化学工業株式会社

代表取締役 石川 三郎

4. 代理人

〒 - 100

東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

日本触媒化学工業株式会社 東京支社内

TEL 03 - 502 - 1651

山口 剛 男



- 1 -

5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲および発明の詳細な説明の欄

6. 補正の内容

- (1) 特許請求の範囲の記載を別紙のとおり訂正する。
- (2) 明細書を下記の通り訂正する。

訂正箇所	誤	正
第6頁下から第1行	LaO	La ₂ O ₃
第22頁下から第6行	塩化白金酸	塩化パラジウム
第23頁下から第3行	塩化白金酸	塩化パラジウム

7. 添附書類の目録

- (1) 訂正後の特許請求の範囲記載別紙 1通

訂正後の特許請求の範囲

- (1) 活性アルミナにセリウムとジルコニウムと、鉄およびニッケルよりなる群から選ばれた少なくとも1種と、さらに必要によりネオジム、ランタンおよびプラセオジムよりなる群から選ばれた少なくとも1種およびさらに白金、パラジウムおよびロジウムよりなる群から選ばれた少なくとも1種を可溶性化合物または水易分散性化合物の水溶液または水性分散液の形で添加混合し、乾燥し焼成したのちえられた触媒組成物を水性媒体中に分散せしめ、これを一体構造を有するハニカム担体に担持処理せしめることを特徴とする排ガス中の炭化水素、一酸化炭素および窒素酸化物同時浄化用高温耐熱性排気ガス浄化用ハニカム触媒の製法。
- (2) 触媒1リットル当たり、セリウム酸化物がCeO₂として5~30g、ジルコニウム酸化物がZrO₂として1~8g、鉄酸化物が

Fe_2O_3 として 0~10g、ニッケル酸化物が NiO として 0~10g (ただし $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{NiO}$ として 0.5~15g)、ネオジム酸化物が Nd_2O_3 として 0~10g、ランタン酸化物が La_2O_3 として 0~10g、プラセオジム酸化物が Pr_6O_{11} として 0~10g そして活性アルミナが Al_2O_3 として 50~200g、さらに白金、パラジウムおよびロジウムからなる白金族元素のうち少なくとも1種が金属として 0.01~10g の範囲それぞれ担持せしめられてなることを特徴とする特許請求の範囲(1)記載方法。

- (3) セリウム酸化物含量がジルコニウムと鉄とニッケルの各酸化物の合計量より多いことを特徴とする特許請求の範囲(1)または(2)記載の方法。